

BIO 10 PD

10 x 50 x 23,8 – kód zboží 213

ZÁKLADNÍ POPIS

BIO

kód zboží	označení	druh cihly	rozměr v cm	ks paleta	spotřeba ks		spotřeba malty litrů/ m²	spotřeba lepidla ca. l/m²
			Šířka x délka x výška		m²	m³		
213	BIO 10 PD	standard	10 x 50 x 23,8	96	8,0	80	5	-

INFORMACE O PRODUKTU

Pevnostní třída cihly	
Pevnost v tlaku	-
Rozměrová skupina	-
Hmotnost/ ks	9,64 kg
Objemová hmotnost brutto	810 kg/m³
Koeficient difuze vodní páry	$\mu=5/10$



TEPELNĚ, POŽÁRNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ HODNOTY

U-hodnota neomítnuto	1,67 W/m²K
U-hodnota omítnuto	0,34 m²W/K
Lambda (Y) neomítnuto	0,31 W/mK
Požární odolnost *	oboustranně omítnuto 120 minut jednostranně omítnuto 90 minut neomítnuto 60

viz uváděcí zpráva IBS, bod 4.4.1. Zeď oboustranně omítnuta (tl.omítky min.15 mm), např.VCO či VSO. Bod 4.4.2. Zeď jednostranně omítnuta (tl.omítky min.15 mm), např.VCO či VSO. Bod 4.4.3. zeď neomítnuta.

OSTATNÍ

Normové zdivo tloušťky 10 cm, vyzděno na VCM.

Rozměry: 10 x 50 x 23,8

U hodnota 1,67 W/m²K neomítnuto

R 0,34 m²W/K
např: BIO 10 PD nebo obdobná rovnocenná

ODKAZY

Naše produkty jsou pod neustálou výrobní a výstupní kontrolou.

Odchyly jsou vzhledem k technickým předpisům možné.

Omyly a chyby v tisku vyhrazeny
Dne 7.1.2010

V CIHLÁCH SPOČÍVÁ KVALITA BYDLENÍ