

BIO 18 PD

18 x 50 x 23,8 – kód zboží 257


ZÁKLADNÍ POPIS

BIO

kód zboží	označení	druh cihly	rozměr v cm	ks paleta	spotřeba ks		spotřeba malty litry/ m²	spotřeba lepidla ca. l/m²
			Šířka x délka x výška		m²	m²		
257	BIO 18 PD	standard	18 x 50 x 23,8	56	8,0	40	8	-

INFORMACE O PRODUKTU

Pevnostní třída cihly	12,50 N/mm²
Pevnost v tlaku	15,83 N/mm²
Rozměrová skupina	2
Hmotnost/ ks	17,14 kg
Objemová hmotnost brutto	800 kg/m³
Koeficient difuze vodní páry	μ=5/10



TEPELNĚ, POŽÁRNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ HODNOTY

U-hodnota neomítnuto	1,24 W/m²K
U-hodnota omítnuto	-
Lambda (Y) neomítnuto	0,28 W/mK
R-hodnota omítnuto	0,64 m²W/K
Požární odolnost	A1 nehořlavé
Zvuková izolace *	47 dB

* akustický útlum zdiva měřen po omítnutí zdi omítkou oboustranně 15 mm s venkovním potěrem 1 mm.

OSTATNÍ

Normové zdivo tloušťky 18 cm, vyzděno na VCM.

Pevnostní třída 12,50 N/mm²
 Rozměry: 18 x 50 x 23,8

U-hodnota 1,24 W/m²K neomítnuto

R 0,639 m²W/ K
 např: BIO 18 PD nebo obdobná rovnocenná

ODKAZY

Naše produkty jsou pod neustálou výrobní a výstupní kontrolou.

Odchylky jsou vzhledem k technickým předpisům možné.

Omyly a chyby v tisku vyhrazeny
 Dne 8.1.2010

V CIHLÁCH SPOČÍVÁ KVALITA BYDLENÍ