

BIO 20 PD

20 x 50 x 23,8 – kód zboží 214

ZÁKLADNÍ POPIS

BIO

kód zboží	označení	druh cihly	rozměr v cm	ks paleta	spotřeba ks		spotřeba malty litrů/ m²	spotřeba lepidla ca. l/m²
			Šířka x délka x výška		m²	m²		
214	BIO 20 PD	standard	20 x 50 x 23,8	48	8,0	40	10	-

INFORMACE O PRODUKTU

Pevnostní třída cihly	12,50 N/mm²
Pevnost v tlaku	15,83 N/mm²
Rozměrová skupina	2
Hmotnost/ ks	20,71 kg
Objemová hmotnost brutto	870 kg/m³
Koeficient difuze vodní páry	$\mu=5/10$



TEPELNĚ, POŽÁRNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ HODNOTY

U-hodnota neomítnuto	1,00 W/m²K
U-hodnota omítnuto	-
Lambda (Y) neomítnuto	0,24 W/mK
R-hodnota omítnuto	0,83 m²W/K
Požární odolnost	A1 nehořlavé
Zvuková izolace *	50 dB

* akustický útlum zdiva měřen po omítnutí zdi omítkou oboustranně 15 mm s venkovním potěrem 1 mm.

OSTATNÍ

Normové zdivo tloušťky 20 cm, vyzděno na VCM.

Pevnostní třída 12,50 N/mm²
 Rozměry: 20 x 50 x 23,8

U hodnota 1,00 W/m²K neomítnuto

R 0,83 m²W/K
 např: BIO 20 PD nebo obdobná rovnocenná

ODKAZY

Naše produkty jsou pod neustálou výrobní a výstupní kontrolou.

Odchyly jsou vzhledem k technickým předpisům možné.

Omyly a chyby v tisku vyhrazeny
 Dne 7.1.2010

V CIHLÁCH SPOČÍVÁ KVALITA BYDLENÍ