SENFTENBACHER Ziegelwerk

BIO 30 PD

30 x 25 x 23,8 – kód zboží 260

ZÁKLADNÍ POPIS

BIO

kód zboží	označení	druh cihly	rozměr v cm Šířka x délka x výška	ks paleta	spotřeba ks m²	 m³	spotřeba malty litrů/ m²	spotřeba lepidla ca. l/m²
260	BIO 30 PD	standard	30 x 25 x 23,8	72	16,0	53	16	-

INFORMACE O PRODUKTU

Pevnostní třída cihly	12,50 N/mm²
Pevnost v tlaku	14,23 N/mm²
Rozměrová skupina	2
Hmotnost/ ks	13,74 kg
Objemová hmotnost brutto	770 kg/m³
Koeficient difuze vodní páry	μ=5/10



TEPELNĚ, POŽÁRNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ HODNOTY

U-hodnota neomítnuto	0,47 W/m²K
U-hodnota omítnuto *	0,39 W/m²K
Lambda (Y) neomítnuto	0,15 W/mK
R-hodnota omítnuto	1,96 m²W/K
Požární odolnost	A1 nehořlavé
Zvuková izolace **	49 dB

*vnější 3,5 cm telepně izolační omítky, vnitřní 1,5 cm vápenosádrové omítky

** akustický útlum zdiva měřen po omítnutí zdi maltou oboustranně 15 mm s venkovním potěrem 1 mm

OSTATNÍ

Normové zdivo tloušťky 30 cm, vyzděno na tep.izolační maltu.

Pevnostní třída 12,50 N/mm²
Rozměry: 30 x 25 x 23,8

U-hodnota 0,47 W/m²K neomítnuto
U-hodnota 0,39 W/m²K zvenku 3,5 cm tepelně izolační omítky, zevnitř 1,5 cm vápenosádrové omítky
R 1,96 m²W/K
např: BIO 30 PD nebo obdobná rovnocenná

ODKAZY

Naše produkty jsou pod neustálou výrobní a výstupní kontrolou.

Odchylky jsou vzhledem k technickým předpisům možné.

Omyly a chyby v tisku vyhrazeny
Dne 8.1.2010

V CIHLÁCH SPOČÍVÁ KVALITA BYDLENÍ