

BIO 6,5 PD

10 x 50 x 23,8 – kód zboží 266


ZÁKLADNÍ POPIS

BIO

kód zboží	označení	druh cihly	rozměr v cm	ks paleta	spotřeba ks		spotřeba malty litrů/ m²	spotřeba lepidla ca. l/m²
			Šířka x délka x výška		m²	m²		
266	BIO 6,5 PD	standard	6,5 x 50 x 23,8	100	8,0	128	4	-

INFORMACE O PRODUKTU

Pevnostní třída cihly	-
Pevnost v tlaku	-
Rozměrová skupina	-
Hmotnost/ ks	7,5 kg
Objemová hmotnost brutto	790 kg/m³
Koeficient difuze vodní páry	$\mu=5/10$



TEPELNĚ, POŽÁRNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ HODNOTY

U-hodnota neomítnuto	2,0 W/m²/K
U-hodnota omítnuto	0,34 m²W/K
Lambda (Y) neomítnuto	0,31 W/mK
Požární odolnost *	oboustranně omítnuto 120 minut jednostranně omítnuto 90 minut neomítnuto 60

viz uváděcí zpráva IBS, bod 4.4.1. Zeď oboustranně omítnuta (tl.omítky min.15 mm), např.VCO či VSO. Bod 4.4.2. Zeď jednostranně omítnuta (tl.omítky min.15 mm), např.VCO či VSO. Bod 4.4.3. zeď neomítnuta.

OSTATNÍ

Normové zdivo tloušťky 6,5 cm, vyzděno na VCM.

Rozměry: 6,5 x 50 x 23,8

U hodnota 2,0 W/m²/K neomítnuto

R 0,34 m²W/K
např: BIO 6,5 PD nebo obdobná rovnocenná

ODKAZY

Naše produkty jsou pod neustálou výrobní a výstupní kontrolou.

Odchyly jsou vzhledem k technickým předpisům možné.

Omyly a chyby v tisku vyhrazeny
Dne 11. 1. 2010

V CIHLÁCH SPOČÍVÁ KVALITA BYDLENÍ