

BIO AKU 25 PD

25 x 38 x 23,8 – kód zboží 240


ZÁKLADNÍ POPIS

BIO

kód zboží	označení	druh cihly	rozměr v cm	ks paleta	spotřeba ks		spotřeba malty litrů/ m²	spotřeba lepidla ca. l/m²
			Šířka x délka x výška		m²	m³		
240	BIO AKU 25 PD	standard	25 x 38 x 23,8	48	10,5	42	13	-

INFORMACE O PRODUKTU

Pevnostní třída cihly	15,00 N/mm²
Pevnost v tlaku	17,07 N/mm²
Rozměrová skupina	2
Hmotnost/ ks	19,67 kg
Objemová hmotnost brutto	870 kg/m³
Koeficient difuze vodní páry	$\mu=5/10$



TEPELNĚ, POŽÁRNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ HODNOTY

U-hodnota neomítnuto	0,76 W/m²K
U-hodnota omítnuto	-
Lambda (Y) neomítnuto	0,216 W/mK
R-hodnota omítnuto	1,15 m²W/K
Požární odolnost	A1 nehořlavé
Zvuková izolace *	52 dB

*Akustická hodnota stanovena dle normy
 ÖN B 5115-4, zeď zděná VCM, omítnuta
 oboustranně 1,5 cm vápenosádrovou
 omítkou.

OSTATNÍ

Normové zdivo tloušťky 25 cm, vyzděno na tep.izolační maltu.

Pevnostní třída 15,00 N/mm²
 Rozměry: 25 x 38 x 23,8

U-hodnota 0,76 W/m²K neomítnuto

R 1,15 m²W/K
 např: BIO AKU 25 PD nebo obdobná rovnocenná

ODKAZY

Naše produkty jsou pod neustálou
 výrobní a výstupní kontrolou.

Odchyly jsou vzhledem k
 technickým předpisům možné.

Omyly a chyby v tisku vyhrazeny
 Dne 8.1.2010

V CIHLÁCH SPOČÍVÁ KVALITA BYDLENÍ