

plan BIO 10 PD

10 X 50 X 24,9 – kód zboží 513D (DRY FIX pěna)

10 X 50 X 24,9 – kód zboží 513

ZÁKLADNÍ INFORMACE

BIO

kód zboží	označení	druh cihly	rozměr v cm	ks paleta	spotřeba ks		DRY FIX pěna kartuše	lepidlo ca. l/m²
			Šířka x délka x výška		m²	m²		
513D	plan BIO 10 PD	cihla broušená	10 x 50 x 24,9	96	8,0	80	5,00 m²	-
513	plan BIO 10 PD	cihla broušená	10 x 50 x 24,9	96	8,0	80	-	1,00

INFORMACE O PRODUKTU

Pevnostní třída cihly	-
Pevnost v tlaku	-
Rozměrová skupina	-
Hmotnost/ ks	10,08 kg
Objemová hmotnost brutto	810 kg/m³
Koeficient difuze vodní páry	$\mu=5/10$



TEPELNĚ, POŽÁRNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ HODNOTY

U-hodnota neomítnuto	1,72 W/m²K
R-hodnota neomítnuto	0,32 m²W/K
Lambda (Y) neomítnuto	0,31 W/mK
Požární odolnost	oboustranně omítnuto 120 minut jednostranně omítnuto 90 minut neomítnuto 60

viz uváděcí zpráva IBS, bod 4.4.1. Zeď oboustranně omítnuta (tl.omítky min.15 mm), např. VCO či VSO. Bod 4.4.2. Zeď jednostranně omítnuta (tl.omítky min. 15 mm), např. VCO či VSO. Bod 4.4.3. zeď neomítnuta.

OSTATNÍ

Normové zdívo tloušťky 10cm.
Spáry s lepidlem mezi cihlami činí 1 mm, na pěnu DRY FIX beze spár.

Rozměry: 10 x 50 x 24,9

U hodnota 1,72 W/m²K neomítnuto

R 0,32 m²W/K
např: plan BIO 10 PD nebo obdobná rovnocenná

ODKAZY

Naše produkty jsou pod neustálou výrobní a výstupní kontrolou.

Odchyly jsou vzhledem k technickým předpisům možné.

Omyly a chyby v tisku vyhrazeny
Dne 11. 1. 2010

V CIHLÁCH SPOČÍVÁ KVALITA BYDLENÍ