

plan BIO 12 PD

12 x 50 x 24,9 – kód zboží 512D (DRY FIX pěna)

12 x 50 x 24,9 – kód zboží 512


ZÁKLADNÍ POPIS

BIO

kód zboží	označení	druh cihly	rozměr v cm Šířka x délka x výška	ks paleta	spotřeba ks m ² m ²		DRY FIX pěna kartuše	lepidlo ca. l/m ²
512D	plan BIO 12 PD	cihla broušená	12 x 50 x 24,9	80	8,0	67	5,00 m ²	-
512	plan BIO 12 PD	cihla broušená	12 x 50 x 24,9	80	8,0	67	-	1,00

INFORMACE O PRODUKTU

Pevnostní třída cihly	-
Pevnost v tlaku	-
Rozměrová skupina	-
Hmotnost/ ks	12,25 kg
Objemová hmotnost brutto	820 kg/m ³
Koeficient difuze vodní páry	μ=5/10



TEPELNĚ, POŽÁRNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ HODNOTY

U-hodnota neomítnuto	1,54 W/m ² K
R-hodnota neomítnuto	0,39 m ² W/K
Lambda (Y) neomítnuto	0,31 W/mK
Požární odolnost	oboustranně omítnuto 120 minut jednostranně omítnuto 90 minut neomítnuto 60

viz uváděcí zpráva IBS, bod 4.4.1. Zeď oboustranně omítnuta (tl.omítky min.15 mm), např. VCO či VSO. Bod 4.4.2. Zeď jednostranně omítnuta (tl.omítky min.15 mm), např. VCO či VSO. Bod 4.4.3. zeď neomítnuta.

OSTATNÍ

Normové zdivo tloušťky 12cm.
Spáry s lepidlem mezi cihlami činí 1 mm, na pěnu DRY FIX beze spár.

Rozměry: 12 x 50 x 24,9

U-hodnota 1,54 W/ m² neomítnuto

R 0,390 m²W/K
např: plan BIO 12 PD nebo obdobná rovnocenná

ODKAZY

Naše produkty jsou pod neustálou výrobní a výstupní kontrolou.

Odchytky jsou vzhledem k technickým předpisům možné.

Omyly a chyby v tisku vyhrazeny
Dne 11. 1. 2010

V CIHLÁCH SPOČÍVÁ KVALITA BYDLENÍ