

plan BIO 18 PD

18 x 50 x 24,9 – kód zboží 557D (DRY FIX pěna)

18 x 50 x 24,9 – kód zboží 557


ZÁKLADNÍ POPIS

BIO

kód zboží	označení	druh cihly	rozměr v cm	ks paleta	spotřeba ks		DRY FIX pěna kartuše	lepidlo ca. l/m ²
			Šířka x délka x výška		m ²	m ²		
557D	plan BIO 18 PD	cihla broušená	18 x 50 x 24,9	56	8,0	47	5,00 m ²	-
557	plan BIO 18 PD	cihla broušená	18 x 50 x 24,9	56	8,0	47	-	2,00

INFORMACE O PRODUKTU

Pevnostní třída cihly	12,50 N/mm ²
Pevnost v tlaku	16,1 N/mm ²
Rozměrová skupina	2
Hmotnost/ ks	18,04 kg
Objemová hmotnost brutto	805 kg/m ³
Koeficient difuze vodní páry	μ=5/10



TEPELNĚ, POŽÁRNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ HODNOTY

U-hodnota neomítnuto	1,14 W/m ² K
U-hodnota omítnuto	-
Lambda (Y) neomítnuto	0,25 W/mK
R-hodnota omítnuto	0,71 m ² W/K
Požární odolnost	A1 nehořlavé
Zvuková izolace *	48 dB

*Akustická hodnota stanovena dle normy
ÖN B 5115-4, zeď zděná na lepidlo,
omítnuta oboustranně 1,5 cm
vápenosádrovou omítkou.

OSTATNÍ

Normové zdivo tloušťky 18cm.

Spáry s lepidlem mezi cihlami činí 1 mm, na pěnu DRY FIX beze spár.

Pevnostní třída 12,5 N/mm²
Rozměry: 18 x 50 x 24,9

U hodnota 1,14 W/m²K neomítnuto

R 0,707 m²W/K
např: plan BIO 18 PD nebo obdobná rovnocenná

ODKAZY

Naše produkty jsou pod neustálou výrobní a výstupní kontrolou.

Odchytky jsou vzhledem k technickým předpisům možné.

Omyly a chyby v tisku vyhrazeny
Dne 11. 1. 2010

V CIHLÁCH SPOČÍVÁ KVALITA BYDLENÍ