

plan BIO 20 PD

20 x 50 x 24,9 – kód zboží 514D (DRY FIX pěna)

20 x 50 x 24,9 – kód zboží 514


ZÁKLADNÍ POPIS

BIO

kód zboží	označení	druh cihly	rozměr v cm Šířka x délka x výška	ks paleta	spotřeba ks m ² m ²		DRY FIX pěna kartuše	lepidlo ca. l/m ²
514D	plan BIO 20 PD	cihla broušená	20 x 50 x 24,9	50	8,0	40	5,00 m ²	-
514	plan BIO 20 PD	cihla broušená	20 x 50 x 24,9	50	8,0	40	-	2,00

INFORMACE O PRODUKTU

Pevnostní třída cihly	15,00 N/mm ²
Pevnost v tlaku	18,72 N/mm ²
Rozměrová skupina	2
Hmotnost/ ks	21,17 kg
Objemová hmotnost brutto	850 kg/m ³
Koeficient difuze vodní páry	μ=5/10



TEPELNĚ, POŽÁRNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ HODNOTY

U-hodnota neomítnuto	1,00 W/m ² K
U-hodnota omítnuto	-
Lambda (Y) neomítnuto	0,24 W/mK
R-hodnota omítnuto	0,83 m ² W/K
Požární odolnost	A1 nehořlavé
Zvuková izolace *	49 dB

*Akustická hodnota stanovena dle normy
 ÖN B 5115-4, zeď zděná na lepidlo,
 omítnuta oboustranně 1,5 cm
 vápenosádrovou omítkou.

OSTATNÍ

Normové zdivo tloušťky 20cm.
 Spáry s lepidlem mezi cihlami činí 1 mm, na pěnu DRY FIX beze spár.
 Pevnostní třída 15,00 N/mm²
 Rozměry: 20 x 50 x 24,9

U hodnota 1 W/m²K neomítnuto

R 0,83 m²W/K
 např: plan BIO 20 PD nebo obdobná rovnocenná

ODKAZY

Naše produkty jsou pod neustálou
 výrobní a výstupní kontrolou.

Odchylky jsou vzhledem k
 technickým předpisům možné.

Omyly a chyby v tisku vyhrazeny
 Dne 11. 1. 2010

V CIHLÁCH SPOČÍVÁ KVALITA BYDLENÍ