

plan BIO 30 PD

30 x 25 x 24,9 – kód zboží 560D (DRY FIX pěna)

30 x 25 x 24,9 – kód zboží 560

0


ZÁKLADNÍ POPIS

BIO

kód zboží	označení	druh cihly	rozměr v cm Šířka x délka x výška	ks paleta	spotřeba ks m ² m ³		DRY FIX pěna kartuše	lepidlo ca. l/m ²
560D	plan BIO 30 PD	cihla broušená	30 x 25 x 24,9	72	16,0	53	5,00 m ²	-
560	plan BIO 30 PD	cihla broušená	30 x 25 x 24,9	72	16,0	53	-	3,00

INFORMACE O PRODUKTU

Pevnostní třída cihly	10,00 N/mm ²
Pevnost v tlaku	11,49 N/mm ²
Rozměrová skupina	3
Hmotnost/ ks	14,38 kg
Objemová hmotnost brutto	770 kg/m ³
Koeficient difuze vodní páry	μ=5/10



TEPELNĚ, POŽÁRNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ HODNOTY

U-hodnota neomítnuto	0,46 W/m ² K
U-hodnota omítnuto *	0,38 W/m ² K
Lambda (Y) neomítnuto	0,15 W/mK
R-hodnota omítnuto	2,02 m ² W/K
Požární odolnost	A1 nehořlavé
Zvuková izolace	-

* vnější 3,5 cm tepelně izolační omítky,
vnitřní 1,5 cm vápenosádrové omítky

OSTATNÍ

Normové zdívo tloušťky 30 cm.

Spáry s lepidlem mezi cihlami činí 1 mm, na pěnu DRY FIX beze spár.

Pevnostní třída 10,00 N/mm²

Rozměry: 30 x 25 x 24,9

U-hodnota 0,46 W/m²K

neomítnuto

U-hodnota 0,38 W/m²K

*zvenku 3,5 cm tepelně izolační omítky,
zevnitř 1,5 cm vápenosádrové omítky

R 2,02 m²W/K

např: plan BIO 30 PD nebo obdobná rovnocenná

ODKAZY

Naše produkty jsou pod neustálou výrobní a výstupní kontrolou.

Odchyly jsou vzhledem k technickým předpisům možné.

Omyly a chyby v tisku vyhrazeny
Dne 10. 1. 2010

V CIHLÁCH SPOČÍVÁ KVALITA BYDLENÍ